

## DISPERSIBLE POLYMER POWDERS

Publication number: WO0242352

Publication date: 2002-05-30

Inventor: WESSLING BERNHARD (DE); KIRCHMEYER  
STEPHAN (DE); GEHRMANN DIETRICH (DE)

Applicant: BAYER AG (DE); WESSLING BERNHARD (DE);  
KIRCHMEYER STEPHAN (DE); GEHRMANN  
DIETRICH (DE)

**Classification:**





- International: *C08J3/14; C08G61/12; C08L65/00; C08L101/00;  
C09D5/24; H01B1/12; C08J3/12; C08G61/00;  
C08L65/00; C08L101/00; C09D5/24; H01B1/12; (IPC1-  
7): C08G61/12; C08L65/00; C09D5/24; H01B1/12*

- European: C08G61/12D1F; C08L65/00; C09D5/24; H01B1/12H4



Application number: WO2001EP13390 20011120

Priority number(s): DE20001058118 20001122; DE20011055238 20011109

**Also published as:**

 WO0242352 (A3)  
 US7118690 (B2)  
 US2004051084 (A1)  
 EP1339772 (A0)

**Cited documents:**

 WO0027909  
 XP002196916

**Report a data error here**

**Abstract of WO0242352**

The invention relates to dispersible polymer powders, the production and the use thereof by compounding the powder into molding compounds that preferably consist of polycarbonate, polyamide, polyurethane, polyacrylnitril or an polyalkylene.

---

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
30. Mai 2002 (30.05.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 02/42352 A2

(51) Internationale Patentklassifikation: C08G 61/12, C08L 65/00, C09D 5/24, H01B 1/12

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/13390

(22) Internationales Anmeldedatum:  
20. November 2001 (20.11.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
100 58 118.8 22. November 2000 (22.11.2000) DE  
101 55 238.6 9. November 2001 (09.11.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT [DE/DE];  
51368 Leverkusen (DE).

(72) Erfinder; und

(73) Erfinder/Anmelder (nur für US): WESSLING, Bernhard [DE/DE]; Bachstr. 112, 22941 Bargheide (DE). KIRCHMEYER, Stephan [DE/DE]; Ernst-Ludwig-Kirchner-Str. 45, 51375 Leverkusen (DE). GEHRMANN, Dietrich [DE/DE]; Wilhel-Haistrich-Str. 12, 51381 Leverkusen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT; 51368 Leverkusen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts
- insgesamt in elektronischer Form (mit Ausnahme des Kopfbogens); auf Antrag vom Internationalen Büro erhältlich

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

WO 02/42352 A2

(54) Title: DISPERSIBLE POLYMER POWDERS

(54) Bezeichnung: DISPERGIERBARE POLYMERPULVER

(57) Abstract: The invention relates to dispersible polymer powders, the production and the use thereof by compounding the powder into molding compounds that preferably consist of polycarbonate, polyamide, polyurethane, polyacrylnitril or an polyalkylen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft dispergierbare Polymerpulver, ihre Herstellung und Verwendung durch Eincompoundieren der Pulver in Formmassen, vorzugsweise aus Polycarbonat, Polyamid, Polyurethan, Polyacrylnitril oder einem Polyalkylen.

### Dispergierbare Polymerpulver

5 Die Erfindung betrifft dispergierbare Polymerpulver, ihre Herstellung und Verwendung.

Organische, leitfähige Polymere haben in der Technik mehr und mehr Verbreitung gefunden. Einsatzgebiete sind z.B. die Durchkontaktierung von Leiterplatten (EP-A-553 671), Antistatikausrüstung fotografischer Filme (EP-A-440 657) oder als Elektrode in Feststoffelektrokondensatoren (EP-A-340 512). Besondere Bedeutung haben  
10 Poly-3,4-alkylendioxythiophene erlangt, die sich durch hohe Stabilität und elektrische Leitfähigkeit auszeichnen.


In EP-A-440 657 werden wasserlösliche bzw. wasserdispergierbare Polyalkylendioxythiophene beschrieben. Diese werden direkt in Gegenwart von Polyanionen vorzugsweise Polystyrolsulfonsäure in wässriger Phase synthetisiert. Die wässrigen Zubereitungen werden zur Herstellung leitfähiger bzw. antistatischer Beschichtungen  
15 eingesetzt.

Aus EP-A-329 768 sind Polymerpulver enthaltend ein organisches Polymer, beispielsweise Polythiophen, bekannt. Gemäß Beispiel 2 können sie unter Verwendung von Nitropropan oder Nitromethan als Lösungsmittel/Dispergiermittel hergestellt werden.  
20

Aus Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1999, Vol. 327, Seiten 237-240, ist der Versuch bekannt, Poly(3,4-ethylendioxythiophen) in Gegenwart von Dodecylbenzolsulfonsäure in Lösungsmitteln zu polymerisieren, das erhaltene Poly(3,4-ethylendioxythiophen) zu filtern und mittels Ultraschall und Zusatz des Dispergierhilfsmittels Dodecylbenzolsulfonsäure in Lösungsmitteln zu lösen. Die so hergestellten Polythiophene waren  
25 jedoch nicht oder nur teilweise löslich.  
30

Die Erfindung betrifft ein vorzugsweise in Wasser dispergierbares Pulver, enthaltend im Wesentlichen Polymere T mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten und mindestens ein weiteres polyanionisches Polymer P. Das polyanionische Polymer P kann als Salz oder Säure vorliegen. Die Teilchengröße der Pulver ist vorzugsweise kleiner als 1  $\mu\text{m}$ .

In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Pulver dadurch gekennzeichnet, dass die Polymere T erhalten werden durch Polymerisation von Thiophenen der allgemeinen Formel



in der

$R^1$  für einen gegebenenfalls substituierten Alkylrest mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, insbesondere  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$  und

R und  $R^2$  gleich oder verschieden für Wasserstoff, einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, OH,  $\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{SO}_3\text{H}$  oder O-Alkyl mit 1 – 18 C-Atomen stehen.

Besonders bevorzugt ist Ethylendioxythiophen.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist das Pulver dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer P mindestens eine oder mehrere Sulfonsäuregruppen oder ein Salz davon aufweist und insbesondere Polystyrolsulfonsäure oder ein Salz davon ist.

Erfindungsgemäße Pulver können dadurch gewonnen werden, dass man aus einer kolloidalen Dispersion der Polymere das Wasser so entfernt, dass die Teilchenstruktur der kolloidalen Teilchen im Wesentlichen erhalten bleibt.

- 5 In einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich um redispersierbare Pulver, d.h. dass sie aus einer Dispersion gewonnen wurden und das so erhaltene Pulver wieder dispergiert werden kann. Dispergierbare und redispersierbare Pulver im Sinne der vorliegenden Erfindung zeichnen sich dadurch aus, dass die aus ihnen erhaltenen Dispersionen in einem Dispergiermedium stabile Dispersionen sind, die wenigstens  
10 4 Wochen, insbesondere wenigstens 6 Monate keine oder keine wesentlichen Änderungen ihrer Eigenschaften bei Lagerung bei 20°C aufweisen.

- Ein bevorzugtes Verfahren zum Herstellen von dispergierbaren Pulvern ist dadurch gekennzeichnet, dass man eine Dispersion oder Lösung enthaltend Polymere mit  
15 wiederkehrenden Thiopheneinheiten und mindestens einem weiteren Polymer P mit einem organischen Fällmittel versetzt, in dem die Polymere unlöslich sind, so viel Fällmittel zugibt, bis die Polymeren ausfallen und dieses anschließend isoliert und trocknet.

- 20 Als organische Fällmittel sind hierfür prinzipiell alle organischen Lösemittel geeignet, die mit der die Polymere enthaltenden Dispersion oder Lösung mischbar sind und ein Ausfällen des Polymers bewirken. Es sind dies bevorzugt mit Wasser zumindest teilweise mischbare organische Lösungsmittel wie Alkohole, z.B. Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol und Butanol, Ketone wie z.B. Aceton und Butanon  
25 und Ether wie z.B. Tetrahydrofuran.

- Ein weiteres bevorzugtes Verfahren zum Herstellen von dispergierbaren Pulvern ist dadurch gekennzeichnet, dass man eine Dispersion oder Lösung enthaltend Polymere mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten und mindestens einem weiteren polyanionischen Polymer P mit einem Salz versetzt, die Zugabe des Salzes so lange fortsetzt,  
30 bis die Polymeren ausfallen und anschließend isoliert und trocknet.

- Als Salze sind hierfür prinzipiell alle Salze geeignet, die mit der die Polymere enthaltenden Dispersion oder Lösung mischbar sind und ein Ausfällen des Polymers bewirken. Beispiele solcher Salze sind z.B. Alkalisalze wie z.B. Natriumchlorid, Natriumbromid, Natriumiodid, Kaliumchlorid, Kaliumbromid, Natriumcarbonat und -hydrogencarbonat, Natriumsulfat und -hydrogensulfat, Kaliumcarbonat und -hydrogencarbonat, Kaliumsulfat und -hydrogensulfat, Natrium- und Kaliumformiat, -acetat, -propionat und -butyrat, Alkalisulfonate wie Natrium- und Kaliummethansulfonat, -trifluormethansulfonat, das Natrium- bzw. Kaliumsalz von Polystyrolsulfonsäuren. Die Natriumsalze oder Kaliumsalze von Benzolsulfonsäure, Toluolsulfonsäuren und Ethylbenzolsulfonsäuren, Ammoniumsalze wie Ammoniumchlorid, Ammoniumcarbonat und Ammoniumsulfat, lösliche Erdalkalisalze wie Magnesium- und Calciumchlorid, -bromid und -iodid, und lösliche Übergangsmetallsalze.
- Ein weiteres bevorzugtes Verfahren zum Herstellen dispergierbarer Pulver ist dadurch gekennzeichnet, dass man eine Dispersion oder Lösung enthaltend Polymere P mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten und mindestens einem weiteren polyanionischen Polymer P gefriergetrocknet. Hierzu sind folgende Ausführungsformen besonders bevorzugt:
- Eine Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass man die Dispersion oder Lösung in eine Tropfenform überführt, eingefroren und dann gefriergetrocknet wird.
- Eine Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung oder Dispersion durch eine Düse zerstäubt wird.
- Eine weitere Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung oder Dispersion gepillt wird.
- Eine weitere Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung oder Dispersion eingefroren, mechanisch zerteilt und dann gefriergetrocknet wird.

- Die Gefriertrocknung der Dispersionen oder Lösungen kann nach allgemein bekannten Verfahren vorgenommen werden, insbesondere gemäß „Trocknungstechnik“, Zweiter Band, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York London Tokyo 1978, S. 523 – 525: Gefriertrocknungstunnel, Etagschwingbodentrockner oder in „Trocknungstechnik“, Dritter Band, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York London Tokyo 1989: S. 189-190: Kratzkühler, Einfrierband, Teller-trockner oder in „Handbook of Industrial Drying“, second edition revised and extended, Vol. 1. Ed. By Arun S. Mujumdar, Marcel Dekker, Inc. New York, Basel, Hong Kong, 1995, S. 323 –326, Tunnel Freeze Dryers, Vacuum-spray freeze dryer, beschrieben sind.

In einer Ausführungsform wird das Bulk-Gefriertrocknungsverfahren verwendet, indem man Lösung in Vials abfüllt und in dieser Form auf einer gekühlten Platte einfriert und anschließend im Vakuum trocknet. Dabei wird das gefrorene Lösungsmittel (hier Wasser) durch Sublimation direkt aus dem gefrorenen Zustand in die Dampfphase überführt und die Lösung auf diese Weise vom Wasser befreit. Die Sublimation findet vorzugsweise bei Produkttemperaturen zwischen  $-5^{\circ}\text{C}$  und  $-50^{\circ}\text{C}$  statt.

- In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird das Sprühgefriertrocknungsverfahren verwendet, indem durch Zertropfen der Lösung in flüssigen Stickstoff oder in verdampfenden Stickstoff ein schockgefrorenes Mikrogranulat erzeugt und dieses Granulat auf einer beheizten Platte im Vakuum gefriergetrocknet. Durch das sehr schnelle Einfrieren der Tropfen entsteht eine andere Eiskristallstruktur als beim Bulkverfahren (langsame Einfrieren). Die Kristallstruktur des gefrorenen Produkts beeinflusst das Trocknungsverhalten und häufig auch die Produkteigenschaften.

- In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird die Lösung oder Dispersion auf eine gekühlte Walze aufgetragen, beispielsweise dadurch, dass die Walze in die Lösung bzw. Dispersion eintaucht. Die Lösung bzw. Dispersion gefriert zum Teil an der Walze und wird während der Rotation der Walze von der Walze in Form von so ge-

nannten Schuppen entfernt. Diese Schuppen werden mit einem geeigneten Fördermedium, beispielsweise einem Förderband, in gefrorenem Zustand in einen Gefrier-trocknungsraum eingebracht. In diesen wird in einer bevorzugten Ausführungsform in einer ersten Zone das anhaftende Lösungsmittel bzw. Dispergiemedium (im allge-  
5 meinen Wasser) durch Sublimation entfernt, in einer anschließenden Zone kann ab-sorptiv gebundenes Dispergier- bzw. Lösungsmittel durch Erhöhung der Temperatur entfernt werden. Das abgetriebene Lösungs- bzw. Dispergiemittel wird zweckmäßi-gerweise in einer speziellen Zone ausgefroren, die zwischen Gefrietrocknungsraum und der Pumpe liegt, die in dem Gefrietrocknungsraum das notwendige Vakuum  
10 erzeugt.

In der ersten Zone im Gefrietrocknungsraum wird zweckmäßigerweise ein Luft-druck  $< 0,1$  mbar eingestellt, wobei in einer bevorzugten Ausführungsform die Tem-peratur tiefer als  $-10^{\circ}\text{C}$  ist. In dem Nachtrocknungsabschnitt kann der gleiche oder  
15 ein geringerer Druck eingestellt werden, während die Temperatur gegebenenfalls höher sein kann und in einer bevorzugten Ausführungsform bis  $20^{\circ}\text{C}$  betragen kann.

Ein besonders bevorzugtes Verfahren zum Herstellen von dispergierbaren Pulvern ist dadurch gekennzeichnet, dass man eine Dispersion oder Lösung enthaltend Polymere  
20 mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten und mindestens einem weiteren polyanio-nischen Polymer P mit einem Lösemittel versetzt, das mit Wasser ein Azeotrop bil-det, das Wasser unter azeotroper Destillation entfernt und das erhaltene Polymer isc-liert und trocknet.

Die für das besonders bevorzugte Verfahren einsetzbaren Lösungsmittel sind Löse-mittel, die mit Wasser in der flüssigen Phase nicht oder nur wenig mischbar sind, in der Dampfphase jedoch mit Wasser ein Gemisch bilden. Derartige Lösemittel sind  
25 als solche dem Fachmann bekannt. Es kann sich um einzelne Lösemittel oder Löse-mittelgemische handeln. Geeignete Lösemittel sind beispielsweise in "CRC Hand-book of Chemistry and Physics, 69.th Edition, 188, CRC Press, Boca Raton" auf der  
30 Seiten D-12 bis D-13 beschrieben. Dies sind z.B. Kohlenwasserstoffe wie Pentan,



Hexan, Cyclohexan und Heptan, halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Chloroform, Tetrachlorethylen und Tetrachlorkohlenstoff, Alkohole wie Butylalkohol, Pentanol und Benzylalkohol, Ester wie Buttersäuremethylester, Buttersäureethylester und Propionsäurepropylester, aromatische Kohlenwasserstoffe wie Chlorbenzol, Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol oder Ether wie z.B. Butylethylether.

Geeignete Lösemittelgemische sind Gemische aus den vorgenannten Lösemitteln sowie Gemische aus den vorgenannten Lösemitteln mit Lösemitteln, die mit Wasser mischbar sind. Letztere Lösemittelgemische sind beispielsweise in "CRC Handbook of Chemistry and Physics, 69.th Edition, 188, CRC, Press, Boca Raton" auf den Seiten D-24 bis D-27 beschrieben.

Dies sind z.B. Gemische aus Tetrachlorkohlenstoff und Ethanol, Tetrachlorkohlenstoff und 2-Butanol, Chloroform und Methanol, Chloroform und Ethanol, Tetrachlorethylen und n-Propylalkohol, Trichlorethylen und Acetonitril, Trichlorethylen und Ethanol, Trichlorethylen und Isopropanol, Benzol und Acetonitril, Ethylacetat und Ethanol, Benzol und Ethanol, Cyclohexan und Ethanol, Toluol und Ethanol, n-Hexan und Ethanol, n-Heptan und Ethanol, Benzol und Isopropanol, Cyclohexan und Isopropanol, Toluol und Isopropanol, Propylalkohol, Propionsäureethylester, Propylalkohol und Benzol, Butylalkohol und Hexan, Butylalkohol und Dibutylether sowie Isobutylalkohol und Toluol.

Die Lösemittel bzw. Lösemittelgemische werden verwendet, um das Wasser durch azeotrope Destillation zu entfernen. Die Lösemittel bzw. Lösemittelgemische bilden während der destillativen Entfernung des Wassers mit dem Wasser ein Gemisch in der Dampfphase. Die Siedekurve der Mischung mit dem Lösemittel bzw. dem Lösemittelgemisch, d.h. der Dampfdruck der Mischung hat bei der Zusammensetzung der Mischung ein Minimum. Das Wasser wird zusammen mit dem Lösemittel oder dem Lösemittelgemisch abdestilliert oder wird mit Hilfe geeigneter Apparaturen zurückgeführt. Die Destillation wird so gegebenenfalls unter Zusatz von weiterem Lösemittel bzw. Lösemittelgemisch so lange durchgeführt, bis das Wasser aus der wässri-

gen Lösung oder Dispersion der gegebenenfalls substituierten Polythiophenen zu mindestens 90 % bevorzugt 95 %, besonders bevorzugt 99 % entfernt ist.

5 Verbleibendes Lösemittel oder Lösemittelgemisch kann von den erfindungsgemäßen Pulvern im Anschluss an die azeotrope Destillation durch an sich bekannte Verfahren, z.B. Filtration, Destillation oder Trocknung entfernt werden.

10 Das mittels dieser Verfahren isolierte Polymer wird vorzugsweise gewaschen und getrocknet. Erhalten werden Polymerteilchen mit wiederkehrenden Thiophenseinheiten und mindestens einem weiteren polyanionischen Polymer P. Diese können beide zusammen in Form eines Komplexes vorliegen.

15 In einer besonders bevorzugten Ausführungsform werden die Dispersionen oder Lösungen zur Gewinnung der Pulver hergestellt gemäß europäischer Patentschrift EP-B-0 440 957, Seite 3, Zeile 15 bis Seite 4, Zeile 16 durch oxidative Polymerisation von Thiophenen mit für die oxidative Polymerisation üblichen Oxidationsmitteln und/oder Sauerstoff oder Luft in Gegenwart von Polystyrolsulfonsäure, bevorzugt in wässrigem Medium, bei Temperaturen von 0 bis 100°C. Durch die oxidative Polymerisation erhalten die Polythiophene positive Ladungen.

20 Zur Polymerisation werden die Thiophene, Polystyrolsulfonsäure und Oxidationsmittel in einem organischen Lösungsmittel oder - vorzugsweise - in Wasser gelöst und die Lösung solange bei der vorgesehenen Polymerisationstemperatur gerührt, bis die Polymerisation abgeschlossen ist.

25 Bei Verwendung von Luft oder Sauerstoff als Oxidationsmittel wird in die Thiophenen, Polystyrolsulfonsäure und gegebenenfalls katalytische Mengen an Metallsalzen enthaltende Lösung solange Luft oder Sauerstoff eingeleitet, bis die Polymerisation abgeschlossen ist.

30

In Abhängigkeit von Ansatzgröße, Polymerisationstemperatur und Oxidationsmittel kann die Polymerisationszeit zwischen wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden betragen. Im allgemeinen liegt die Zeit zwischen 30 Minuten und 10 Stunden. Die Stabilität der Dispersionen lässt sich durch während oder nach der Polymerisation zugefügte Dispergatoren wie Dodecylsulfonat verbessern.

Als Oxidationsmittel können die für die oxidative Polymerisation von Pyrrol geeigneten Oxidationsmittel verwendet werden; diese sind beispielsweise in J. Am. Chem. Soc. 85, 454 (1963) beschrieben. Bevorzugt sind aus praktischen Gründen preiswerte und leicht handhabbare Oxidationsmittel, z.B. Eisen-III-Salze wie  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{Fe}(\text{ClO}_4)_3$  und die Eisen-III-Salze organischer Säuren und organische Reste aufweisender anorganischer Säuren, ferner  $\text{H}_2\text{O}_2$ ,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , Alkali- und Ammoniumpersulfate, Alkaliperborate, Kaliumpermanganat und Kupfersalze, wie Kupfertetrafluorborat, Außerdem wurde gefunden, dass sich Luft und Sauerstoff, gegebenenfalls in Gegenwart katalytischer Mengen Metallionen, wie Eisen-, Cobalt-, Nickel-, Molybdän- und Vanadiumionen, mit Vorteil als Oxidationsmittel verwenden lassen.

Die Verwendung der Persulfate und der Eisen-III-Salze organischer Säuren und der organische Reste aufweisenden anorganischen Säuren hat den großen anwendungstechnischen Vorteil, dass sie nicht korrosiv wirken.

Als Eisen-III-Salze organische Reste aufweisender anorganischer Säuren seien beispielsweise die Eisen-III-Salze der Schwefelsäurehalbesten von  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{20}$ -Alkanolen, z.B. das Fe-III-Salz des Laurylsulfates genannt.

Als Eisen-III-Salze organischer Säuren seien beispielsweise genannt; die Fe-III-Salze von  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{20}$ -Alkylsulfonsäuren, wie der Methan- und der Dodecansulfonsäure; aliphatischen  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{20}$ -Carbonsäuren wie der 2-Ethylhexylcarbonsäure; aliphatischen Perfluorcarbonsäuren, wie der Trifluoressigsäure und der Perfluorooctansäure; aliphatischen Dicarbonsäuren, wie der Oxalsäure und vor allem von aromatischen, gegebenenfalls

nenfalls durch C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>-Alkylgruppen substituierten Sulfonsäuren wie der Benzolsulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure und der Dodecylbenzolsulfonsäure.

Es können auch Gemische dieser vorgenannten Fe-III-Salze organischer Säuren eingesetzt werden.

Für die oxidative Polymerisation der Thiophene werden theoretisch je Mol Thiophen 2,25 Äquivalente Oxidationsmittel benötigt (siehe z.B. J. Polym. Sc. Part A Polymer Chemistry Vol. 26, S. 1287 (1988)).

Vorzugsweise wird das Oxidationsmittel jedoch in einem gewissen Überschuss, z.B. einem Überschuss von 0,1 bis 2 Äquivalenten je Mol Thiophen angewendet.

Bei der oxidativen Polymerisation wird die erfindungsgemäß zu verwendende Polystyrolsulfonsäure in einer solchen Menge eingesetzt, dass auf 1 Mol Thiophen 0,25 bis 10, vorzugsweise 0,8 bis 8, Säuregruppen der Polystyrolsulfonsäure entfallen.

Für die oxidative Polymerisation werden die Thiophene und die Polystyrolsulfonsäure in einer solchen Menge Lösungsmittel gelöst, so dass stabile Polythiophen-Dispersionen erhalten werden, deren Feststoffgehalt vorzugsweise zwischen 0,5 und 55 Gew.%, vorzugsweise 5 bis 30 Gew.%, beträgt.

Das polyanionische Polymer P ist vorzugsweise eine Polystyrolsulfonsäure oder ein Salz davon mit einem Molekulargewicht von vorzugsweise 1 000 bis 2 000 000, besonders bevorzugt 2 000 bis 500 000. die Polystyrolsulfonsäure ist im Handel erhältlich oder nach bekannten Verfahren herstellbar (siehe Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Bd. E 20 Makromolekulare Stoffe, Teil 2, (1987), S. 1141ff).

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren herstellbaren Pulver sind dispergierbar, d.h. sie können in einem Dispergiermedium, insbesondere Wasser gegebenfalls

unter Zusatz von mit Wasser mischbaren Lösemitteln zu Lösungen oder Dispersionen verarbeitet werden.

5 Nach der Dispergierung können die erfindungsgemäßen Pulver als Dispersionen oder Lösungen zur Herstellung von elektrischen leitfähigen oder antistatischen Beschichtungen verwendet werden z.B. durch Tränken, Besprühen, Tiefdruck, Rakeln oder Streichen. Nach dem Entfernen des Dispergiermediums, z.B. des Wassers liegt unmittelbar die von dem Polythiopen auf dem behandelten Formteil gebildete, von der Luftfeuchtigkeit unabhängige elektrische leitfähige oder antistatische Schicht vor.

10 Die erhaltenen Dispersionen können nach intensivem Rühren bzw. mittels üblicher Dispersionsverfahren erhalten werden und zeichnet sich dadurch aus, dass sie bereits ohne Filtration Partikel von deutlich unter 1 µm enthalten, und klar, d.h. nicht getrübt, sind.

15 Die Pulver lassen sich weiterhin zu Pasten verarbeiten, die beispielsweise auf Oberflächen zur Erzielung antistatischer Ausrüstungen aufgetragen werden.

20 Geeignete Einsatzgebiete sind z.B. die Ausrüstung von Kunststofffolien für die Verpackung elektronischer Bauteile und für Reinraumverpackungen, antistatische Ausrüstung von Kathodenstrahlröhren, antistatische Ausrüstung von photographischen Filmen, als transparente Elektroden, z.B. für Touch Screens und organische oder anorganische Elektrolumineszenzanzeigen, für die Herstellung von Kondensatoren, Batterien, Leiterplatten oder von elektrisch einfärbaren Fensterscheiben.

25 Vor Herstellung der Beschichtungen können den erfindungsgemäßen Polythiopen-Dispersionen Bindemittel und/oder Vernetzer wie Polyurethane bzw. Polyurethan-dispersionen, Polyacrylate, Polyolefindispersionen, Epoxisilane wie 3-Glycidoxypropyltrialkoxysilan, zugesetzt werden. Weiterhin können Silanhydrolysate z.B. auf Basis von Tetraethoxysilan zur Erhöhung der Kratzfestigkeit bei Beschichtungen  
30 zugesetzt werden.

Die Herstellung der Beschichtungen erfolgt nach bekannten Verfahren wie Tränken, Sprühen, Rakeln, Tiefdruck, Offsetdruck, Vorhanggießen, Auftrag über Antragswalzen, Streichen usw..

Beispiel 1

Gemäß EP-B-0 440 957, Seite 3, Zeile 15 bis Seite 4, Zeile 16, wird durch oxidative Polymerisation von Ethylendioxythiophen in Gegenwart von Polystyrolsulfonsäure eine Dispersion enthaltend im wesentlichen Polymerteilchen mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten und Polystyrolsulfonsäure hergestellt. Die Dispersion wird mit Toluol im Verhältnis für die azeotrope Destillation mit Wasser gemischt (80:20). Dabei werden 60,6 g der Dispersion mit 240 g Toluol in einem Kolben gerührt und das Wasser/Toluol Azeotrop bei einer Temperatur von 84,1°C abdestilliert, bis nur noch ein Pulvrückstand im Kolben zurückblieb. Der Rückstand wurde mit Methanol aus dem Kolben gewaschen, trocken genutscht und das erhaltene feuchte Pulver 12 Stunden bei Raumtemperatur getrocknet. Das erhaltene Pulver hatte eine Restfeuchte von ca. 18 %.

Beispiel 2

Verwendung eines erfindungsgemäßen Pulvers zur Herstellung einer Dispersion

0,5 g des Pulvers aus Beispiel 1 wurden mit 102 ml Wasser in einem Kolben intensiv gerührt. Es resultiert eine blaue, bereits ohne Filtration agglomeratfreie stabile Dispersion. Von der Dispersion aus Beispiel 2 und von der Ausgangsdispersion wurden jeweils durch Auftragen 250 mm dicke Film auf Polyethylenterephthalat-Folie aufgetragen, 3 h bei 100°C getrocknet und der Widerstand gemessen. Hierzu wurden im Abstand von jeweils 2 cm jeweils zwei 2 cm lange Elektroden aus Leitsilber aufgetragen und der Widerstand zwischen den Elektroden bestimmt.

Dispersion	Widerstand
Dispersion aus Beispiel 2	450 k $\Omega$
Ausgangsdispersion	380 k $\Omega$

**Beispiel 3**

Man trocknete das Pulver aus Beispiel 1 bis auf eine Restfeuchte von 0,5 % bei 80°C in einem Ofen nach. Anschließend wurden 600 ml Zirkonium-Mahlkugeln (Durchmesser 0,5 mm) in 270,0 g Ethanol vorgelegt und in einer handelsüblichen Perlmühle mit bei 1 000 Umdrehungen geführt. Während des Rührens gab man 3,8 g nachgetrocknetes Pulver aus Beispiel 1 aufgeführt in 35 g Ethanol in die Mühle und wusch mit 35 g Ethanol nach. Man mahlte 3 h bei 2 000 Umdrehungen pro Minute nach. Über Filtergewebe wurden die Mahl­kugeln abgetrennt und die erhaltene Dispersion zur Entfernung von Abrieb über einen 4,5 µm Filter filtriert. Man erhielt eine stabile, feinteilige Dispersion, in der mikroskopisch keine groben Teilchen mehr feststellbar waren.

Von der erhaltenen Dispersion wurde wie in Beispiel 3 ein Film hergestellt und der Oberflächenwiderstand bestimmt. Es wurde ein Widerstand von 9,0 kOhm gemessen.

**Beispiel 4**

Gemäß Beispiel 2 der EP-B-0 440 957 wird eine Dispersion mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten hergestellt und gemäß den nachstehenden Beispielen gefriergetrocknet.

**Beispiel 4.1**

Nach dem Bulk-Gefriertrocknungsverfahren wird die Dispersion in Glaskolben eingefüllt und auf einer gekühlten Stahlplatte bei -50°C eingefroren bei einer Kühlrate von 1°C/min. Die Haupttrocknung erfolgt bei einem Druck von 0,05 mbar und einer Temperatur von -20°C, die Nachtrocknung bei 0,03 mbar und +10°C.

Man erhält ein voluminöses Pulver, welches in Wasser redispersierbar ist.




Beispiel 4.2

5 Die Dispersion wird in Flüssigstickstoff eingetropft. Die schockgeforenen Granulate werden auf Schälchen in einen Gefriertrockner eingetragen. Die Trocknung erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie in Beispiel 4.1. Wiederum wird ein redispergierbares Pulver erhalten.

Patentansprüche

1. In Wasser dispergierbares Pulver enthaltend im Wesentlichen Polymer-  
teilchen T mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten und mindestens ein  
5 weiteres polyanionisches Polymer P.
2. Pulver nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilchengröße der  
Polymere kleiner als 1 µm ist.
- 10 3. Pulver nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Polymerteilchen  
mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten erhalten werden durch Polymerisa-  
tion von Thiophenen der allgemeinen Formel



15 in der

- R<sup>1</sup> für einen gegebenenfalls substituierten Alkylrest mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen und
- 20 R und R<sup>2</sup> gleich oder verschieden für Wasserstoff, einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, OH, O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-SO<sub>3</sub>H oder O-Alkyl mit 1 - 18 C-Atomen stehen.
4. Pulver nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer P Polystyrolsulfonsäure ist.
- 25

5. Verfahren zum Herstellen von dispergierbaren Pulvern gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Dispersion oder Lösung enthaltend Polymer T mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten und mindestens einem weiteren polyanionischen Polymer P mit einem organischen Fällmittel versetzt, in der die Polymere mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten unlöslich sind, so viel Fällmittel zugibt, bis die Polymeren ausfallen und anschließend isoliert und trocknet.
6. Verfahren zum Herstellen von dispergierbaren Pulvern gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Dispersion oder Lösung enthaltend Polymere T mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten und mindestens einem weiteren polyanionischen Polymer P mit einem Salz versetzt, die Zugabe des Salzes so lange fortsetzt, bis die Polymeren ausfallen und anschließend isoliert und trocknet.
7. Verfahren zum Herstellen von dispergierbaren Pulvern gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Dispersion oder Lösung enthaltend Polymere T mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten und mindestens einem weiteren polyanionischen Polymer P mit einer Verbindung versetzt, die mit Wasser ein Azeotrop bildet, das Wasser unter azeotroper Destillation entfernt und das erhaltene Polymer isoliert und trocknet.
8. Verfahren zum Herstellen von redispergierbaren Pulvern gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Dispersion oder Lösung enthaltend Polymere mit wiederkehrenden Thiopheneinheiten und mindestens eine oder mehrere Sulfonsäuregruppen enthaltende polymere Verbindungen gefriergetrocknet.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dispersion oder Lösung in eine Tropfenform überführt, eingefroren und dann gefriergetrocknet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung oder Dispersion durch eine Düse zerstäubt wird.
- 5 11. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung oder Dispersion geprüllt wird.
12. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung oder Dispersion eingefroren, mechanisch zerteilt und dann gefriergetrocknet wird.
- 10 13. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung oder Dispersion auf eine gekühlte Walze (Schuppenwalze) aufgetragen wird.
14. Verwendung der Pulver gemäß Anspruch 1 zur Herstellung leitfähiger Beschichtungen.
- 15 15. Verwendung der Pulver gemäß Anspruch 1 zur Herstellung leitfähiger Formmassen.
- 20 16. Verwendung der Pulver nach Anspruch 14 durch Eincompoundieren der Pulver in Formmassen, vorzugsweise aus Polycarbonat, Polyamid, Polyurethan, Polyacrylnitril oder einem Polyalkylen.